







# MAGAZYNOWANIE PŁYNÓW




# SYSTEM LOWICK

Unikalne dla Saint Clair Textiles wykończenie zapobiegające wnikaniu pleśni przez włoskowatość. Tkanina ma dłuższą żywotność oraz zachowuje oryginalny wygląd.

-  *Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.*
-  *Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.*
-  *Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el mohor por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.*
-  *Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.*

## Klasyczne powlekanie



## Wnikanie wilgoci

*Enduction classique : pénétration de l'humidité*


*Klassisches Beschichtungsverfahren : Feuchtigkeitsdurchdringung*

*Recubrimiento clásico : penetración de humedad*

*Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità*

## System LOWICK

### Saint Clair Textiles



## Całkowita impregnacja włókien

*Imprégnation totale des fils dans la matière*


*Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe*

*Impregnación total del hilo del material*


*Impregnazione totale dei fili nel materiale*

# FINITION CLEANGARD®


Obustronne wykończenie lakierem Cleangard czyni powierzchnię gładszą i mniej podatną na zabrudzenia. Jest to też ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

 *Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant.*


*Une protection résistant aux intempéries.*

 *Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche.*

*Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.*

 *Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia.*

*Una protección resistente a la intemperie.*

 *Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco.*

*Una protezione resistente alle intemperie.*



**Klasyczny lakier**



**Lakier Cleangard - Saint Clair Textiles'**

## ZALETY

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



**Materiał odporny na warunki atmosferyczne**

*Résistant aux intempéries / Wetterbeständig / Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie*



**Materiał łatwiejszy w czyszczeniu**  
*Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen / Más fácil de limpiar / Più facile da pulire*



**Bardzo dobra zgrzewalność**  
*Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit / Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità*



**Dłuższa żywotność**

*Plus de longévité / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata*



**Elastyczność**

*Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità*



**Gładsza powierzchnia, mniej podatna na zabrudzenia**

*Plus lisse et moins sujette aux salissures / Glatter und weniger schmutzanfällig / Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile allo sporco.*

## FLEXIBLE TANK SPECIFIC TESTINGS FOR AN HIGH RELIABILITY

*Specjalne testy pozwalające odpowiedzieć na wymagania dla magazynowania płynów.*

*Spezielle Tests für die hohen Anforderungen der Lagerung von Flüssigkeiten*


*Pruebas específicas para cumplir con los requisitos en aplicaciones de almacenamiento de líquidos.*

*Testi specifici che permettono di rispondere alle esigenze specifiche di stoccaggio di liquidi.*


## HIGH PRESSURE TIGHTNESS


**Wysoka szczelność ciśnieniowa.**

**Testowanie pod ciśnieniem 1 bar w czasie 1h.**

 *Assurer l'étanchéité à haute pression  
Tests réalisés avec une pression de 1 bar pendant 1 h*

 *Hohe Dichtheit unter Belastung  
Dichtheit getestet unter 1 bar innerhalb einer Stunde*

 *Asegura el sellado a alta presión  
Pruebas realizadas con una presión de 1 bar durante 1 h*

 *Assicurare la sigillatura ad alta pressione  
Test realizzato con la pressione di un bar per la durata di 1 ora.*

## WELD RESISTANCE


**Wytrzymałość zgrzewów**


**Test zgrzewania w wysokiej temperaturze pod obciążeniem 100daN/5cm – 12 godzin/70°C.**



 *Résistance des soudures  
Assurer l'intégrité du produit dans toutes les conditions. Test de résistance des soudures sous tension et à Haute Température : 100 daN/5cm pendant 12h à 70 ° C*

 *Schweißnahtfestigkeit unter Belastung  
und hoher Temperatur 100daN/5cm innerhalb 12 Stunden bei 70 C*

 *Resistencia a la soldadura  
Prueba de soldadura a alta temperatura bajo carga 100 daN / 5cm • 12 horas / 70 ° C*

 *Resistenza delle saldature  
Assicurare l'integrità del prodotto in tutte le condizioni. Teste di resistenza delle saldature sotto pressione 100 da/N5cm durante 12h a 70°C*



**Doskonała odporność na przebicie zmniejszająca  
ryzyka perforacji.**

 *Bonne résistance au poinçonnement pour limiter les risques de perforation*

 *Hohe Durchstoßresistenz für eine verbesserte Anti-Perforation*

 *Superior resistencia de perforación para un mejor rendimiento anti-pinchazos.*

 *Buona resistenza alla punzonatura al fine di limitare i rischi di perforazione.*

---

## **OVERALL MIGRATION <10 MG/DM<sup>2</sup>**

### **MIGRACJA OGÓLNA <10 MG/DM<sup>2</sup>**

-> Superior inert coating for a limited chemical migration

-> Wysoka inercja tkaniny powlekanej zapewniająca ograniczoną migrację chemiczną.

 *Limiter les migrations*

*Migration globale <10 mg/dm<sup>2</sup>*

-> *bonne inertie de la toile enduite, pour une migration chimique limitée.*

 *Weichmacherwanderung <10 mg/dm<sup>2</sup>*

-> *limitierte chemische Migration*

 *Limitar la migración <10 mg/dm<sup>2</sup>*

-> *buena inercia del tejido recubierto, para una limitada migración química*

 *Limitazione della migrazione.*

*Migrazione globale < 10mg/dm<sup>2</sup>*

-> *buon effetto inerzia della migrazione chimica sulla tela spalmata*



### **POKRYCIA FOS Z GNOJOWICĄ**

*Couverture de fosse / Abdeckung von Jauchegruben  
Cobertura de fosas / Copertura di fosse*



### **ZBIORNIKI RETENCYJNE**

*Bassin de rétention / Aufbewahrung von Flüssigkeiten  
Cuenca de retención / Bacino di ritenzione*



### **ELASTYCZNE ZBIORNIKI**

*Citerne souple / Flexible Behälter  
Tanque flexible / Cisterne flessibili*



### **PODŁOGI**

*Tapis de sol / Oberfläche matt / Alfombra / Suola unica*



### **NAWOZY I ŚCIEKI ROLNICZE**



















*Engrais et effluents agricoles / Düngemittel,  
landwirtschaftliche Abwässer / Abonos, Fertilizantes y  
efluentes agrícolas / Fertilizzanti, effluenti agricoli*



### **WODA**

*Eau / Wasser / Agua / Acqua*




PRODUKT	ZASTOSOWANIA	M	MB	KOLOR
LAC 900 FT	   g/m <sup>2</sup> 900 g/m <sup>2</sup>	3.00	30-60-200	995
				7443
				7196
LAC 1250 FT	   g/m <sup>2</sup> 1250 g/m <sup>2</sup>	3.00	60-200	995
LAC 950 CTM	   g/m <sup>2</sup> 950 g/m <sup>2</sup>	3.00	60-200	7431
				7196
LAC 1251 CTM	   g/m <sup>2</sup> 1250 g/m <sup>2</sup>	3.00	60-200	7196
LAC 800	   g/m <sup>2</sup> 800 g/m <sup>2</sup>	3.00	60-250	939
LAC 640	  g/m <sup>2</sup> 640 g/m <sup>2</sup>	3.00	60-250	 Gama kolorów

Inne kolory dostępne na zamówienie w produkcji specjalnej.

 *Autres coloris possibles sur fabrications spéciales*

 *Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich*

 *Otros colores disponibles bajo pedido mínimo*

 *È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali*

# LAC 900 FT



900 g/m<sup>2</sup>




3m

<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
<b>Długość</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	30-60-200mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	900 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	60/50 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na przebicie</b> > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	8 kN
<b>Wytrzymałość na temperatury</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
<b>Trudno zapalność</b> > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min
<b>Migracja ogólna MG2 - Woda*</b> > NF EN 1186-1 & 3 <i>Migration Globale MG2 - Eau / Globalmigration MG2-Wasser / Migración Global MG2-Agua / Migrazione Globale MG2-Acqua</i>	< 10 mg/dm <sup>2</sup>



\* Ten produkt nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia europejskiego nr 10/2011.

 \* Cet article ne répond pas à l'ensemble des exigences du règlement européen UE-n°10/2011

 \* Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamtheit der europäischen Anforderungen UE-n°10/2011

 \* Este artículo no cumple con todos los requisitos de la regulación europea EU-n° 10/2011

 \* Questo articolo non risponde all'insieme del regolamento europeo UE - n° 10/2011



**995** (RAL 6026)



**7443**



**7196** (RAL 7037)



# LAC 1250 FT



3m

<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
<b>Długość</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	1250 g/m <sup>2</sup> (+/-5%)
<b>Wytrzymałość na zerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	420/420 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	60/60 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	14 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na przebicie</b> > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	8 kN
<b>Wytrzymałość na temperatury</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
<b>Migracja ogólna MG2 - Water*</b> > NF EN 1186-1 & 3 <i>Migration Globale MG2 - Eau / Globalmigration MG2-Wasser / Migración Global MG2-Agua / Migrazione Globale MG2-Acqua</i>	< 10 mg/dm <sup>2</sup>



\* Ten produkt nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia europejskiego nr 10/2011



\* Cet article ne répond pas à l'ensemble des exigences du règlement européen UE-n°10/2011



\* Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamtheit der europäischen Anforderungen UE-n°10/2011



\* Este artículo no cumple con todos los requisitos de la regulación europea EU-n° 10/2011



\* Questo articolo non risponde all'insieme del regolamento europeo UE - n° 10/2011



995 (RAL 6026)

# LAC 950CTM



<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
<b>Długość</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction/Beschichtung/Revestimiento/Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total/Gesamtgewicht/Peso total/Peso totale</i>	950 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na rozerwanie &gt; NF EN</b> <i>ISO 1421 Résistance rupture / Reissfestigkeit Resistencia a la rotura/ Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na rozdarcie &gt; DIN 53363</b> <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	50/50 daN
<b>Przyczepność &gt; NF EN ISO 2411</b> <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	12 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na przebicie &gt; NF EN ISO 12236</b> <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	8 kN
<b>Wytrzymałość na temperatury &gt; NF EN 1876-2</b> <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)



7431



7196 (RAL 7037)



Specjalnie opracowana formuła dostosowana dla chemicznej odporności na kwasy i zasady pochodzące z fermentacji osadów, gnojowicy rolniczej. Dobra odporność na hydrolizę.

- Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.
- Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.
- Fórmula específicamente adaptada para la resistencia a productos químicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.
- Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.

# LAC 1251 CTM



<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
<b>Długość</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-200 mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	1250 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b> > NF EN <i>ISO 1421 Résistance rupture / Reissfestigkeit Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	420/420 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarró / Resistenza allo strappo</i>	60/60 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	14 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na przebicie</b> > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	8 kN
<b>Wytrzymałość na temperatury</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)



**7196** (RAL 7037)



Specjalnie opracowana formuła dostosowana dla chemicznej odporności na kwasy i zasady pochodzące z fermentacji osadów, gnojowicy rolniczej. Dobra odporność na hydrolizę.

- Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.
- Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.
- Fórmula específicamente adaptada para la resistencia a productos químicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.
- Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.

# LAC 800



800 g/m<sup>2</sup>



3m

<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
<b>Długość</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction/Beschichtung/Revestimiento/Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total/Gesamtgewicht/Peso total/Peso totale</i>	800 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture /</i> <i>Reissfestigkeit Resistencia a la rotura /</i> <i>Resistenza alla rottura</i>	265/255 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	32/32 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na przebicie</b> > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit</i> <i>resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	5.5 kN
<b>Wytrzymałość na temperatury</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)



939

# LAC 640



<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT	810	(RAL 9005)
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m	7301	(RAL 9006)
<b>Długość</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250mb	7412	(RAL 7024)
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)	7196	(RAL 7037)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard	939	-
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	640 g/m <sup>2</sup>	7345	(RAL 6014)
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture /</i> <i>Reissfestigkeit Resistencia a la rotura /</i> <i>Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN / 5 cm	995	(RAL 6026)
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	30/25 daN	941	-
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm	7450	(RAL 5015)
<b>Wytrzymałość na temperatury</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla</i> <i>temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)	7446	(RAL 3002)
<b>Trudno zapalność</b> > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/min	7444	(RAL 2004)
		7445	(RAL 2008)
		7441	(RAL 1021)
		7458	(RAL 1015)
		7350	-
		7462	-
		867	(RAL 9010)

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych z kartą techniczną znajdującą się na [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



MORE  
INFORMATION



SCTEX.FR/FT

SYSTEM  
LOWICK

MADE IN  
FRANCE



RESOURCE

FINITION  
CLEANGARD

REACH  
COMPLIANCE



03/2022

Beyond  
technical  
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



ISO 9001 = ISO 14001